

HAMBERGER®

FLOORING

Ved valget for dette produkt drejer det sig om udseendet som følge af "Principper for klassificeringen af den fri klasse" - her iht. bilag A i
EN 13489 Trægulve – Flerlagsparket-elementer.

Plankegulv 180 eg Markant

Elementets overside

Egenskab		Begrænsning
Sund splint		Ikke tilladt
Knaster^a		Individuelle og i grupper ^b - tilladt, tilladt i mild grad, hvis:
Sunde, vokset fast sammen		Diameter ≤ 50 mm
Brune, vokset fast sammen		Diameter ≤ 10 mm
Sorte, vokset fast sammen		Diameter ≤ 10 mm
Rød/mellembrown/mørkebrown farve		Tilladt
Overfladiske revner		Tilladt op til L/B 30 mm/2 mm og spartlet
Indgroet bark		Tilladt op til L/B 30 mm/2 mm og spartlet
Revner pga. lyn		Ikke tilladt
Uregelmæssigt fiberforløb		Tilladt
Fiberhældning		Tilladt ubegrænset
Sund kerne		Ikke tilladt
Farvevarianter^c (også brun kerne, rød kerne osv.)		Tilladt ubegrænset
Strømmering		Ikke tilladt
Marvstråle		Tilladt ubegrænset
Insektangreb, skader forårsaget		Ikke tilladt
Råd, svamp, skimmel		Ikke tilladt
Biologiske skader		Ikke tilladt

Ikke synlige dele

Alle egenskaber er tilladt uden begrænsning med hensyn til størrelse eller mængde, forudsat at de ikke påvirker parketgulvets styrke eller holdbarhed.

^a Knasthuller/huller er tilladt: spartlet ≤ 10 mm, åbne ≤ 2 mm. Revner i knaster er tilladt: spartlet ≤ 4 mm, åbne ≤ 1 mm.

^b Knaster samles i grupper, hvis deres kanter ikke er mere end 30 mm fra hinanden.

^c Farveindløb i enden, misfarvning og farvegaller er tilladt.

Bemærk: For at tillade uundgåelig forskelle i sorteringsklasserne må 3 % af elementerne i et parti stamme fra andre sorteringsklasser. Træ er et naturprodukt og varierer derfor i struktur og farve. Påvirkningen af UV-lys har også indflydelse på den naturlige ændring i træfarven. Som følge heraf kan produktet på udleveringstidspunktet afvige betydeligt fra prøven. Brochurer, fotos og prøver er kun omtrentlige og ikke bindende.