

Trælim

UZIN RK 33

Trælim (kold dispersionslim, D3) til limning af fer og not

ANVENDELSESOMRÅDE:

- ▶ Lamelparket
- ▶ Spånplader
- ▶ OSB-plader

EGNETHED:

- ▶ på absorberende og nivellerede underlag
- ▶ til og på alle slags UZIN-isolerings- og monteringsunderlag
- ▶ på eksisterende og intakt gammel gulvbelægning
- ▶ på gulve med indbygget gulvvarme
- ▶ til gulve der belastes med kontorstolehjul i henhold til DIN EN 12 529 ved spartelmassetykkelse på mindst 1 mm
- ▶ til gulv med kraftig belastning i bolig, erhvervs- og industriområder
- ▶ til gulvbelægninger, der skal vådvaskes og sprayrengøres i henhold til RAL 991 A2.

Bemærk: Hent teknisk rådgivning ved andre kombinationer af andre typer gulve og underlag.



PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:

UZIN RK 33 er en tyktflydende, vandbaseret dispersions-trælim, i en praktisk doseringsflaske. Også velegnet som universaltrælim til forskellige træer og træbaserede materialer til samlinger, tap og dyvelimning. Til indendørs brug

- ▶ tørrer meget hurtigt og gennemsigtigt op
- ▶ god vandfasthed
- ▶ belastningsgruppe D 3

TEKNISK DATA:

Emballage	KU-Falasker med dyse
Emballagestørrelse	810 g
Holdbarhed	min. 12 Måneder
Farve	hvid
Forbrug	5 - 30 g/lbm afhængig af fugestørrelsen
Bearbejdningstid / pot life	5 - 10 minutter*
Minimum arbejdstemperatur	15 °C på gulvet
Belastningsbar	efter ca 12 timer*
Slibbar	efter 1 - 2 dage*
Frostbestandighed i 3 cyklusser	stabil til - 16 °C
Frostbestandighed i 5 cyklusser	stabil til - 14 °C

*Ved 20 °C og 65 % RF

UDVIDET ANVENDELSE:

- til Laminatgulve
- som universal trælim

FORBEREDELSE AF UNDERGULVET:

Undergulvet skal være fast, bæredygtigt, tørt, uden revner og fri for stoffer, (snar, olie, fedt) som reducerer vedhæftningen. Cement og gipsbaserede gulve skal slibes og støvsuges. Kontrollér undergulvet iht. gældende standarder, regler og datablade og reager på eventuelle fejl og mangler. Løse partikler og støv fjernes ved grundig støvsugning. Ud fra undergulvets type og beskaffenhed skal der vælges og anvendes en egnet primer og spartelmasse fra UZIN's produktsortiment. Lad altid den påførte primer og spartelmasse tørre helt op. Følg altid produktdatabladene til de øvrige anvendte produkter.

Spartelmassens lagtykkelse:

- ikke-sugende eller fugtfølsomme undergulve 1 - 2 mm (til gummi 2 mm)
- gipsbaseret slidlag 1 - 2 mm (til gummi 2 mm)
- gamle undergulve mindst 2 mm (3 mm til gummi)

FORARBEJDNING:

1. Skær spidsen af dysen diagonalt i den ønskede åbningsbredde.
2. Påfør lim på toppen af fer eller i noten Derefter samles træelementerne inden for åbningsstiden, og elementerne sammen med slagklods eller hammer, hvis nødvendigt.
3. Hvis doseringen er korrekt, kommer en lille mængde lim frem fra samlingen.
4. Ved lamelparket eller laminat skal du straks fjerne eventuel overskydende lim, med en fugtig klud.

UNDERLAG / ANVENDELSE

Forbrug (afhængig af fugestørrelsen)	5 - 30 g/lbm
810 ,l-flaske rækker til	25 - 150 lbm

Forbrug: Ved 20 °C og 65 % RF ved tempereret limflaske.

VIGTIG INFORMATION:

Original emballage kan ved en ikke for kølig opbevaring holde i min. 12 måneder. Frostbestandig til - 25 °C. En for lang lagringstid kan ændre produktets egenskaber i negativ retning. Åbnet emballage skal lukkes tæt til og indholdet bør bruges hurtigst muligt. Limen skal have rumtemperatur før den anvendes.

Kan bedst bearbejdes ved 18 – 25 °C, en undergulvs temperatur over 15 °C og RF under 65 %. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger, høje temperaturer og lav luftfugtighed forkorter tørretiden.

GODKENDELSE OG MILJØMÆRKE

- Fri for opløsningsmidler

SAMMENSÆTNING:

Polymer dispersion, additiver og vand.

ARBEJDS- OG MILJØBESKYTTELSE:

Opløsningsmiddelfrit. Brug af beskyttelsescreme eller handsker samt god ventilation af arbejdsområdet anbefales. Når produktet er tørt har det en neutral lugt og giver ingen fysiologisk eller økologisk risiko. Grundlæggende forudsætninger for den bedst mulige indendørs luftkvalitet efter gulvbelægnings arbejdet at de anbefalede byggepladsforhold og foreskrifter er overholdt, og at undergulv, primer og spartelmasse, er tørret tilstrækkeligt. Sikkerhedsforskrifter: MAL-Kode: 00-1 (1993). Opbevares utilgængelig for børn.

BORTSKAFFELSE:

Saml produktrester og genbrug dem hvis muligt. Undgå at produkterne komme ned i afløb, vandløb eller trænge ned i jorden. Beholdere, der er blevet skrabet rene og som er drypfri, kan genanvendes. Beholdere med flydende restindhold, samt opsamlede flydende rester, er klassificeret som farligt affald. Beholdere med restindhold, der er hærdet, kan bortskaffes som byggeaffald.