

Datablad parket

HARO PARKET 2500, plankegulv, plankegulv Plaza og 3-stavs gulv

Opbygning

HARO PARKET 2500, plankegulv, plankegulv Plaza og 3-stavs gulv er et førsteklasses flerlagsparketprodukt fra Hamberger Flooring GmbH & Co. KG med følgende opbygning:

1. Slidlag: $\geq 2,5$ mm tykt slidlag af kvalitetstræ
2. Mellemlag: Stave af massivt gran
3. Modtræk: Finer af nåletræ
4. Bagsiden af planken: Mulighed for lyddæmpningsunderlag Silent Pro® eller ComforTec



Dimensioner og fugtighedsadfærd

Alle data henviser til leveringsfugtigheden på 5-9% i henhold til EN 13183-1.

Længde	Bredde	Samlet tykkelse	Slidlagstykkelse	ligevægtsfugtigheden ved 23 ° C og 50% RF
EN 13647	EN 13647	EN 13647	EN 13647	EN 13183-1
2200 mm	240/220 mm (LHD Plaza) 180/173 mm (LHD) 180 mm (SB)	ca. 12 mm	$\geq 2,5$ mm	7,5%
maks. afvigelse: ± 1 mm (DIN EN 13489: $\pm 0,1$ %)	maks. afvigelse: $\pm 0,1$ mm (DIN EN 13489: $\pm 0,2$ mm)	(DIN EN 13489: i. ang.)	maks. afvigelse: $\pm 0,2$ mm (DIN EN 13489: $> 2,5$ mm)	maks. afvigelse: $\pm 0,5$ % (DIN EN 13489: i. ang.)

Læggesystem

Det patenterede limfri forbindelsessystem garanterer en enkel, nøjagtig og varig montering af parketten.



På langsiderne: Sammenføjning vha. Indvinkling
I enderne: Top Connect 5G

Overflade

HARO PARKET 2500, plankegulv, plankegulv Plaza og 3-stavs gulv kan efter eget valg udstyres med de følgende overfladeforædlinger:

				
Karakter	Modstandsdygtig lakering	Naturolie-overflade, der kan ånde	Naturlig olie/voksoverflade	Den naturlig-matte overflade-finish med optimal beskyttelse
Indholdsstoffer	Ydelsesoptimeret akrylharpiks	Indholdsstoffer på basis af vedvarende materialer	hovedsageligt solsikkeolie, tidselolie og carnaubavoks	Akrylharpiks af høj kvalitet kombineret med naturlige ingredienser
Funktionsprincip	Akrylharpiks i høj kvalitet, der er hærdet under UV-lys, danner et beskyttende laklag med en tykkelse på ca. 40-50 μ m på træet og gør parketgulvets overflade slidstærk, ridsefast og uimodtagelig for pletter.	Naturolieoverfladen naturaLin plus, der kan ånde, bringer et parketgulvs naturlige karakter optimalt til sin ret. Olien trænger ind i træet, beskytter parketten og giver det et enestående mat udseende og en naturlig følelse. Plus: Den brugsklare overflade er nem at rengøre.	Carnaubavoks – den hårdeste af alle naturens typer voks – danner på gulvets overflade en effektiv, beskyttende film med mat, naturlig glans. Solsikkeolie og tidselolie absorberes af de øverste lag på træet, imprægnerer træet og forstærker samtidig de flotte og naturlige årringe.	Den revolutionerende Premium-overfladefinish naturaDur lak begejstrer med sin skønhed og en blød, naturlig følelse.

Egenskaber

Reaktion ved brand ^{*)} [DIN EN 13501-1]	Skridsikkert ^{*)} [EN 13893]	Formaldehydemission [DIN EN 717-1]	VOC - emission [AgBB-skema/Der Blaue Engel]
C _{fi} -S1 eller D _{fi} -S1	R9 / R10	≤ 0,05 ppm	≤ 300 ppm
D _{fi} = normalt antændeligt C _{fi} = svært antændeligt	opfylder kravene til arbejdssikkerheden iht. BGR 181. Overhold monteringsforskrifterne	Bevis for emissioner for: - Blue Angel (RAL UZ 176) - DGNB ENV 1.2, kvalitetsniveau 4, kriteriematrix 47a www.dgnb-navigator.de - QNG, kravkatalog bilagsdokument 313 kategori 2.3 - LEED v.1 Option 2 & Leed v4 for projects outside U.S.; EQ credit low-emitting materials - BREEAM Hea02 Indoor air Quality, exemplary level emission criteria for wood flooring (table 18)	

Limningsstyrke [DIN EN 17456]	Varmeledningsmodstand	Arealvægt	Modstandsevne mod kontorstols-hjul [EN ISO 4918]
AT3: <10 %	0,102 m ² k/W	6,95 kg/m ²	> 25.000 cykler
< 10 % delaminering iht. prøvningsmetoden AT3	Reaktion i forhold til varmestrøm; ved gulvvarme bør grænseværdien på maks. 0,15 m ² K/W overholdes.	Som naturligt materiale er træ underlagt vækstbetingede densitetsudsving. Angivelserne kan derfor variere en smule.	ingen ændringer i limningsstyrken eller påvirkning af forbindelsessystemet.

*) Se specifik information om klassificeringen ang. reaktion ved brand og glidereaktionen

Lyddæmpningsunderlag

Parketten kan fra fabrikken udstyres med lyddæmpningsunderlag Silent Pro® eller med ComforTec. Overhold databladene i læggematerialet.

	Tykkelse	Varmeledningsmodstand	Rumstøjforbedringsmål	Trinstøjsforbedring
	ca. 2 mm	0,01 m ² K/W	ca. 30%	ca. 18 dB
	ca. 2 mm	0,04 m ² K/W	ca. 60%	ca. 14 dB

Certifikater



www.blauer-engel.de/uz176



www.ibu-epd.com

Hamberger Flooring GmbH & Co.KG - Produktionstechnik

Kvalitetsstyringssystem, formular PT 7.3/02/00/00/0146.13 v. 25/02/2025-dk